



# Premium Line LAZER SNOWMOBILE 2T

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ZENIT® Premium Line LAZER SNOWMOBILE 2T** – полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания снегоходов. Производится на базе высококачественных синтетических компонентов и пакета присадок.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ZENIT® Premium Line LAZER SNOWMOBILE 2T** – предназначено для заправки снегоходов, оснащенных двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Может использоваться как для систем автоматизированного смешения, так и в ручном варианте приготовления топливной смеси. Также может использоваться для приготовления топливной смеси для заправки иной техники, оснащенной двухтактными двигателями внутреннего сгорания..

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

Превосходная защита от износа	Синтетические базовые масла на основе сложных эфиров и активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает отличную защиту и продлевает срок службы двигателя, эксплуатирующегося в наиболее тяжелых условиях
Низкая дымность выхлопа	Наличие в составе масла полиизобутилена обеспечивает чистое и полное сгорание топливной смеси.
Защита от образования отложений	Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя
Низкая зольность	Использование высокоочищенных базовых масел, а также специальный состав масла позволяет уменьшить количество образующегося нагара
Отличные низкотемпературные свойства	Синтетические базовые масла обеспечивают отличную текучесть и смешиваемость масла вплоть до экстремально низких температур

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям: **JASO FD, ISO-L-EGD**

Наименование показателя	Метод тестирования	Значение:
<b>Соответствует требованиям</b>	–	<b>JASO FD, ISO-L-EGD</b>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	42,00 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7,71 мм <sup>2</sup> /с
Плотность	ASTM D 4052	0,876 г/см <sup>3</sup>
Температура застывания	ASTM D 97	-45°C
Зольность	ASTM D 482	0,15 % масс.
Цвет	–	Синий

**Рекомендуемая концентрация в топливной смеси 1:50, если иное не требуется производителем техники.**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре от – 15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.